

C'est un apprêt anti-oxydant synthétique destiné à la préparation de surfaces en fer pour les finitions synthétiques ou cellulósiques.

## Caractéristiques



Coleur	Blanc, oxyde rouge, vert, gris et noir
Finition	Mate
Composition	Alquídica - Synthétique
Densité	1,5 à 1,7
Rapport pigment / résine	0,87 en volume
Rendement	7 à 10 m <sup>2</sup> /kg et couche (selon la surface)
Temps de séchage au toucher	15 - 20 minutes
Recouvrable	8 heures ( avec des produits cellulósiques. Attendez 24 heures)
Solides en volume	40% en poids
Matière non volatile	60% en poids
Présentation	Pots de 1, 5 et 20 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart de températures extrêmes
Nettoyage des ustensiles	Solvant universel

## Application

Les surfaces à peindre doivent être préparées correctement et nettoyées parfaitement.

Pour les nouvelles surfaces, il faudra nettoyer, dégraisser, brosser et poncer et enlever la poussière.

Pour repeindre dans les cas où l'ancienne peinture doit être complètement ou partiellement enlevée jusqu'à la surface métallique, il faudra utiliser un décapant à peinture, s'assurer qu'il ne reste pas de rouille et que la peinture restante est en bon état et collée, puis procéder comme s'il s'agissait d'une nouvelle surface.

Protection des surfaces en fer et en acier à l'extérieur et à l'intérieur.

En préparation de finitions synthétiques ou cellulósiques.

Son séchage rapide le rend utile dans les raccords qui doivent être placés immédiatement.

Précautions: Facilement inflammable. Protéger des sources d'inflammation. Nocif par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs ou les aérosols.

## Mode d'emploi

Remuer jusqu'à ce que le contenu du récipient soit homogénéisé. Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Il est recommandé d'appliquer au pinceau dans les zones difficiles. Appliquer avec un pistolet dilué avec 10% à 15% de solvant pour les produits synthétiques.

Nous recommandons deux mains pour protéger parfaitement la surface.

Nettoyez les outils utilisés avec le solvant pour les produits synthétiques.



Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état des connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

