



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑAIMP

Imprimación para Galvanizados y Superficies con Mala Adherencia

Página 1 de 1

Pintura multiuso, fabricada a base de emulsiones acrílicas especiales para conseguir un gran anclaje. Sirve como imprimación y/o acabado para galvanizados, aluminio, PVC, azulejos, fondo para madera y otros materiales con baja o nula adherencia por su naturaleza poco porosa o vitrificada, permite ser repintado con la mayoría de pinturas al agua o al disolvente.

Características



Color	Blanco
Acabado	Mate sedoso
Peso específico	1,55 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	105 K.U. a 25 °C
Materia fija/ S.V.	71 % +/-2; 44.% +/-2
Rendimiento	4 a 6 m ² /Kg
Tiempo de secado	60 a 90 minutos
Curado	21 días
Repintado	24 horas
Diluyente	Agua (dilución 5 - 10 %)
Presentación	Envases de 1 y 5 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

La superficie a pintar debe estar completamente limpia sin óxidos, grasa, polvo ni restos de pintura mal adherencia. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Utilizar como diluyente agua (5-10% máximo). Cuando su aplicación sea sobre PVC lijar ligeramente este material con el fin de facilitar la adherencia sobre el mismo. Antes de aplicar la capa de acabado comprobar que esté totalmente seco (24-48 horas dependiendo del ambiente y la temperatura).

Debido a la gran variedad de materiales existentes y a las enormes posibilidades de acabados se recomienda encarecidamente hacer ensayos previos con el sistema elegido por el cliente.

Formulación del producto

Agua, emulsiones copolímeras especiales, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2	Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Delegación
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
t,f: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com