



pinturas de la peña  
fábrica de pinturas

# PINTURA PLÁSTICA P-17

Pintura Plástica Mate para Interior y Exterior

Página 1 de 1

Pintura plástica mate interior-exterior formulada con emulsiones copolímeras acrílicas con un buen equilibrio entre opacidad flexibilidad y acabado tanto en blanco como en colores. Es permeable a los vapores interiores e impermeable a los exteriores.

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en general tanto interiores como exteriores poco problemáticos.

## Características



Color	Blanco
Acabado	Mate
Peso específico	1,57 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	110 K.U. a 25 °C
Materia fija %	60 % +/-2
Sólidos en volumen %	39 % +/-2
Rendimiento	10 a 12 m <sup>2</sup> /lt por mano según el estado del paramento
Espesor húmedo recomendado	80-100 micras por capa
Espesor seco recomendado	30-35 micras por capa
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	De 4 a 6 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 14 lt.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV'S	Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l

## Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

## Formulación del producto

Agua, emulsión copolímera acrílica, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

**Apto para uso doméstico, NO apto para uso infantil.**

## Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n  
Apdo. 25  
45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
f: +34 925 341 082  
e: [info@delapenia.com](mailto:info@delapenia.com)

