



ESTUCO VENECIANO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Efecto Mármol

Página 1 de 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

El ESTUCO VENECIANO DE LA PEÑA es un revestimiento mural de alta decoración y fácil aplicación para la decoración en interiores, que permite obtener un acabado elegante y decorativo que recuerda a los estucos de los antiguos palacios de Venecia. Siguiendo los métodos de aplicación comunes (llana y/o espátula), el producto deja un acabado elegante caracterizado por claroscuros y efectos que dependen de la habilidad del decorador.

El ESTUCO VENECIANO DE LA PEÑA se puede aplicar, aparte de sobre superficies planas, también sobre elementos arquitectónicos particulares, como cornisas, columnas, etc.

Características



Naturaleza	Copolímeros acrílicos base agua
Acabado	Liso satinado - brillante (efecto mármol)
Color	Blanco (base para teñir)
Peso específico	1'50gr./cc.
Rendimiento	1'5 a 2 m ² / kg (en función del acabado deseado)
Tiempo de secado al tacto	6 - 10 horas
Curado	21 días
Repintado	24 horas
Diluyente	Agua (envasado al uso, no diluir)
Tintado	Tinte universal de la Peña y sistema tintométrico
Presentación	Envases de 1 y 5 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat. A/I 200 g/l (2010). Contenido máx.: 50 g/l

Aplicación

El producto viene preparado al uso. No se aconseja diluir. La superficie a pintar debe estar limpia, seca y consolidada.

Sobre superficies en mal estado:

Sanear todas las zonas afectadas, eliminar todo el material que no esté bien adherido, limpiar todo el polvo y toda la suciedad que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de fijador al agua PEÑAFIJ. Seguidamente aplicar una mano de PINTURA PLÁSTICA MATE EXTRA y una vez seca, pulir finamente toda la superficie y retirar todo rastro del polvo del lijado.

Proceder a aplicar el ESTUCO VENECIANO:

Sobre la superficie preparada firme y consistente, aplicar una capa de ESTUCO VENECIANO DE LA PEÑA (tintado previamente con el color escogido), extender con llana o espátula de acero inoxidable de bordes romos, dejando la superficie lisa y uniforme. Espatulear una segunda mano de forma asimétrica, dejando un espacio entre pasadas de unos centímetros. Espatulear una tercera mano entre los espacios dejados en la anterior pasada, para adquirir un contraste mayor de tonalidades.

Terminación:

Si desea brillo: con la superficie totalmente seca (24 horas mín.), presionando con el borde romo de la espátula o la llana se obtienen brillos. Se arrastra la espátula sin estuco sobre el área estucada varias veces, con lo que la superficie quedará completamente lisa y aumentará su brillo. Si se desea obtener un mayor nivel de brillo y protección, se puede aplicar con ayuda de una manopla de lana una mano de CERA ESPECIAL PARA ESTUCO DE LA PEÑA.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas



ESTUCO VENECIANO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Efecto Mármol

Página 2 de 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas