



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

VERNIS POLYURÉTHANE À L'EAU

Peinture Polyuréthane à l'eau pour les sols praticables

Page 1 de 3

Vernis polyuréthane à base d'eau performant, spécialement conçu pour la protection de longue durée des revêtements de sol minérales. Il peut être utilisé directement ou catalysée si vous voulez une meilleure résistance chimique et mécanique. Il a la haute résistance aux taches, résistants aux attaques chimiques et la résistance à l'abrasion élevée. Facile et rapide à appliquer, il peut être utilisé pour la protection de tous types de revêtements de sol à l'intérieur et à l'extérieur. Donne une protection durable formant une couche de protection hautement résistant à l'abrasion, réduit les temps d'entretien de la saleté et les chaussées.

Caractéristiques



BASE (COMP. A)	
Couleur	Incolore, transparente
Finition	Satiné
Poids spécifique	1,05 +/-0,03 gr./cc.
Solides en volume	31 % +/- 2
Viscosité au moment du conditionnement	80 K.U. +/-5 a 25 °C
Rendement théorique	8 a 10 m ² /Kg. selon l'état de la surface
Vie du mélange	120 Minutes
Temps pour poser les pieds	24 heures
Praticable	48 heures
Durcissement total	7 - 8 jours
Recouvrable	12 heures
Diluant et nettoyage des outils	Eau
Conditionnement	Recipients de 4 lt y 14 lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
DURCISSEUR (COMP. B)	
Couleur	Incolore, transparent
Poids spécifique	1,10 +/-0,05 gr./cc.

Application

Il peut être appliqué par brosse ou un rouleau à poil court. Pour peindre, les murs doivent être propres, secs et bien consolidés, on ne doit pas l'appliquer à température d'ambiance inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C. Par rapport à l'humidité ambiante de température et de l'air, on doit être inférieure à 80 %. Si vous souhaitez que le produit chimique et la résistance mécanique soit plus élevé, vous pouvez catalyser de la forme suivante: ajouter le durcisseur (Comp. (B)) à la base (Comp. (A)), les mélanger à la main ou avec un agitateur mécanique de bas régime (pour ne produire pas de mousse) jusqu'à ce que vous obtenez une parfaite homogénéisation. Attendez 3 à 5 minutes environ, avant de commencer votre demande. Une fois que le produit est prêt pour une utilisation mixée, ne pas diluer. L'application de deux mains croisées est recommandée. Dans les 24 heures qu'il est passable avec prudence, la dureté maximale atteint est environ 7 jours.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Cautions

S2 Hors des mains des enfants.
S23/24/25 Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

De la Peña

VERNIS POLYURÉTHANE À L'EAU

Peinture Polyuréthane à l'eau pour les sols praticables

Page 2 de 3

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com
Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

VERNIS POLYURÉTHANE À L'EAU

Peinture Polyuréthane à l'eau pour les sols praticables

Page 3 de 3

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Master
Internacional
de Empresas

