

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**PLASTICO P-21**

Pintura Plástica para Interior-Exterior

Página 1 de 1

Pintura blanca mate especialmente formulada para decoración tanto en interior como exterior, con un perfecto equilibrio entre cargas y emulsiones que le confieren alta transpirabilidad y una buena resistencia al frote. Posee una excelente blancura, buen poder cubriente en seco y una buena aceptación de color.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Peso específico | 1,71 +/-0,05 gr./cc. |
| Viscosidad al envasar | 105 K.U. a 25°C |
| Materia fija % | 71% +/-5 |
| Sólidos en volumen % | 42% +/-5 |
| Rendimiento | 5 a 6 m ² /kg por mano y dependiendo del estado del paramento |
| Espesor seco recomendado | 38-42 micras por mano |
| Tiempo de secado al tacto | 1 a 2 horas |
| Curado total | 21 días |
| Repintado | 10 - 12 horas mínimo, máximo sin límite |
| Diluyente | Agua dulce |
| Presentación | Envases de 5 y 23 Kg. |
| Conservación | Mantener al abrigo de temperaturas extremas. |
| COV'S | Cat A/a (límite legal 30 g/l) contenido máx 25 g/l |

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola o airless, etc. Antes de su aplicación, el paramento debe estar completamente limpio y seco. No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Remover hasta homogeneización del producto.

Es recomendable aplicar una primera mano diluida con 10-15% de agua si se utiliza brocha o rodillo y 20-25% si la aplicación es con pistola aerografía.

No aplicar en el exterior si se prevé lluvia en las siguientes 12 horas.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolímera acrílica, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com

Máster
Internacional
de EmpresasEmpresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com

Trofeo CC100
Compromiso
a la calidad

Delegación
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t: 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com